



# Scapa AS11B0

Acrylklebeband (AFT-Serie)

#### **BESCHREIBUNG**

AS11B0 TP ist ein UV-gehärtetes dickes Acrylklebetransferband auf einem Polyethylen-Trennungsliner. Das Produkt ist vollkommen durchsichtig. Es kann für eine große Bandbreite von Substraten verwendet werden, einschließlich der meisten Metalle, Glas sowie vieler Kunststoffe.

#### **ANWENDUNGEN**

- Anwendungsbereich: Sicherheitsglasproduktion; Schilderproduktion (PMMA und PC); Möbelplatten, Glasschränke; Befestigung von Verkleidungen (Trennwandsysteme, dekorative Verglasungsverkleidungen); Verbindung von Fahrstuhlbedienfeldern.
- Wird zum Verkleben von Glas und Klarplastik verwendet, wo ein unsichtbares Klebemittel benötigt wird.

#### **PRODUKTVORTEILE**

- Betriebstemperatur: -30°C bis +120°C dauerhaft und bis zu +180°C bei Spitzenzeiten (maximale Dauer: 1 Stunde).
- Keine flüchtigen Lösungsmittelrückstände und keine bekannten Gefahrstoffe sind mit diesem Produkt verhunden
- Geeignet für Innen- und Außenanwendung (sehr guter Widerstand gegen UV-Licht)
- Aufgrund seiner großen Dicke ist AS11B0 TP zur Verbindung rauer oder unebener Oberflächen geeignet
- Ausgezeichnete Scherfestigkeit selbst bei hohen Temperaturen
- Hohe Haftstärke auf verschiedenen Oberflächen: Metalle, Glas, technische Kunststoffe (nicht PE, PP)
- Sehr hohe Transparenz ermöglicht "unsichtbare" Verbindung
- Entspricht den Richtlinien 2000/53/EG (Altfahrzeuge) und 2002/95/EG (RoHS), welche die Verwendung von Schwermetallen in Produkten für Kraftfahrzeuge und Elektronik begrenzen.

Version: 7 Generated Date: 17 May 2024 Page: 1 of 2

www.scapaindustrial.com Product Code: AS11B0

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group ple und deren Tochtergesellschaften.

### **TECHNISCHE DATEN**

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
90º-Schälfestigkeit 20 Min Glas	55	N/25mm	ASTM D330: PSTC 101
90º-Schälfestigkeit 20 Min Stahl	55	N/25mm	ASTM D330: PSTC 101
90º-Schälfestigkeit 24 h Glas	75	N/25mm	ASTM D330: PSTC 101
90º-Schälfestigkeit 24 h Stahl	75	N/25mm	ASTM D330: PSTC 101
Schaumdichte	950	Kg/m³	Mass-Volume
Dynamische Scherkraft Stahl	250	N/(25mm)	ASTM D1002: 24 St. Ruhezeit
Dehnung	800	%	ASTMD882
Rollkugelhaftung #14 (5,604 g)	250	mm	ASTM D3121 PSTC 6M
Rollkugelhaftung #24 (28,2 g)	>300	mm	ASTM D3121 PSTC 6M
Statische Scherkraft 15 KPa bei 93 ºC	>10.000	Min	ASTM D3654 PSTC 107M
Statische Scherkraft 23 KPa bei 93 ºC	>10.000	Min	ASTM D3654 PSTC 107M
Statische Scherkraft 30 KPa bei 25 ºC	>10.000	Min	ASTM D3654
Zugfestigkeit	20	N/25mm	ASTMD882

## STANDARD PRÄSENTATION

• Farben: Transparent

• Kern: 76 mm, neutraler Kunststoff

Verpackung: Pappe, Großpackung mit Silikonverschachtelung zwischen den Schichten

• Trennliner: Rot, Polyethylen (PE)

• Rollenlänge: 20 Meter

• Rollenbreite: Auf Anfrage von 6 mm bis max. 900 mm.

### **EMPFEHLUNGEN**

Die Rollen sollten flach auf ihren Schnittkanten und in ihrer Originalverpackung gelagert werden. Das Produkt muss vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Lösungsmitteldämpfen geschützt werden. Die ideale Lagertemperatur sollte zwischen 10°C und 30°C bei einer relativen Feuchtigkeit zwischen 30 % und 70 % betragen. Die Haltbarkeit beträgt 24 Monate ab Herstellungsdatum.

Die Oberflächen sollten sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl oder anderen verunreinigenden Stoffen sein.

 Version: 7
 Generated Date: 17 May 2024
 Page: 2 of 2

www.scapaindustrial.com Product Code: AS11B0

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group ple und deren Tochtergesellschaften.