

## Scapa R592

### Hochtemperaturfestes Polyester/Silikonabdeckband

#### BESCHREIBUNG

Scapa R592 ist eine 50 µm dicke, klare Polyesterfolie, einseitig beschichtet mit einem leistungsstarken, grünen Silikonkleber und einer Gesamtstärke von 83µm. Empfohlen für Abdeckenwendungen in Hochtemperaturbereichen.

#### ANWENDUNGEN

- Universal Abdeckband für Pulverbeschichtungen

#### PRODUKTVORTEILE

- Lässt sich nach der Anwendung sauber entfernen.
- Widersteht Brennzyklen bis 200°C.
- Hochtemperatur-Silikonkleber.

#### TECHNISCHE DATEN

| Technische Daten | Nennwert | Einheit | Testverfahren |
|------------------|----------|---------|---------------|
| Kleber dicke     | 0.033    | mm      | AFERA 5006    |
| Träger Dicke     | 0.05     | mm      | AFERA 5006    |
| Bruchdehnung     | 100      | %       | AFERA 5004    |
| Peel Adhesion    | 10       | N/25mm  | AFERA 5001    |
| Zugfestigkeit    | 220      | N/25mm  | AFERA 5004    |
| Gesamtstärke     | 0.083    | mm      | AFERA 5006    |

## STANDARD PRÄSENTATION

- Farben: Grün
- Kern: 76 mm Kunststoffkern
- Verpackung: Flow-Pack mit Etikett oder Plastikbeutel
- Rollenlänge: 66 Meter
- Rollenbreite: 6, 9, 12, 15, 19, 25, 30, 38, 50, 75 und 100 mm

## EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sollten flach auf ihren Schnittkanten im Originalkarton gelagert werden. Das Klebeband muss geschützt werden vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht sowie vor Lösungsmitteln. Lagertemperatur zwischen +10°C und +30°C. Unter diesen Bedingungen beträgt die Lagerfähigkeit bei gemäßigten Klimabedingungen mindestens ein Jahr.

Der Untergrund sollte sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl sowie anderen Verunreinigungen sein. Die Leistungsfähigkeit des Klebers sollte bei Verwendung mit Substraten, die Weichmacher enthalten, sorgfältig geprüft werden.